



Savoia Italia S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042
Fiorano Modenese (MO) Italy
P.IVA 01514710365
a socio unico
soggetta a Direzione e Coordinamento
di Ceramiche Moma Spa

SCHEDA TECNICA INTERNA RILASCIATA DA:	SAVOIA ITALIA SPA
CAMPIONE IN PROVA:	SERIE OAK
FORMATO:	20.3X90.6CM
TIPO DI PROVA EFFETTUATO:	RESISTENZA ALLE MACCHIE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNI EN ISO 10545/14

QUESTA E' UNA SCHEDA TECNICA E NON UN CERTIFICATO

RESISTENZA ALLE MACCHIE

(UNI EN ISO 10545/14)

CAMPIONE

SERIE OAK

CONDIZIONI SPERIMENTALI

- La prova e' stata effettuata mantenendo la soluzione di prova e il materiale in contatto con la superficie di esercizio delle piastrelle per un opportuno periodo di tempo (1 giorno).
- La superficie è poi soggetta a pulizia ed infine ispezionata per individuare le modificazioni visibili.
- Gli agenti macchianti sono: colorante macchiante verde in olio leggero, colorante macchiante rosso in olio leggero,

RISULTATI :

CLASSE 4

Procedura B:

Pulire il campione di prova manualmente con l'agente pulente debole, usando una spugna naturale non abrasiva o un panno, quindi risciacquare la superficie con acqua corrente, infine asciugare con un panno umido.

SAVOIA ITALIA SPA