



Savoia Italia S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042
Fiorano Modenese (MO) Italy
P.IVA 01514710365
a socio unico
soggetta a Direzione e Coordinamento
di Ceramiche Moma Spa

SCHEDA TECNICA INTERNA RILASCIATA DA:	SAVOIA ITALIA SPA.
CAMPIONE IN PROVA:	SERIE OAK
FORMATO:	20.3X90.6CM
TIPO DI PROVA EFFETTUATO:	PEI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	UNI EN ISO 10545/7
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA:	ABRASIMETRO "Sassuolo Lab" ISO-4

QUESTA E' UNA SCHEDA TECNICA E NON UN CERTIFICATO

ABRASIONE SUPERFICIALE

(UNI EN ISO 10545/7)

CAMPIONE

SERIE OAK

CONDIZIONI SPERIMENTALI

- La prova e' stata effettuata utilizzando lo strumento ABRASIMETRO ISO-4, che stabilisce la resistenza all'abrasione superficiale su pavimenti e rivestimenti.
- La prova si effettua mediante la rotazione di una carica abrasiva sulla superficie.
- Conclusa la rotazione si valuta l'usura in base al confronto visivo di campioni di prova abrasi e piastrelle non abrase.

VALORI DI RIFERIMENTO

Stadio Di Abrasione	Classe
Abrasione Visibile Dopo Un Numero Di Giri Pari a:	
100	0
150	1
600	2
750, 1500	3
2100, 6000, 12000	4
> 12000	5

RISULTATI :

WHITE OAK: PEI IV A 12000 GIRI
NATURAL OAK: PEI III A 1500 GIRI
NATURAL OAK GRIP: PEI IV A 2100 GIRI
DARK OAK: PEI III A 1500 GIRI
DARK OAK GRIP: PEI IV A 2100 GIRI
BLONDE OAK: PEI IV A 6000 GIRI
RED OAK: PEI III A 1500 GIRI

SAVOIA ITALIA SPA